

Характеристики продукции

— Предлагаем Вашему вниманию основные показатели, характеризующие деревянные окна и двери Модус, а также сечения оконных и дверных конструкций, которые могут быть полезны в реальном проектировании:

- [Основные физико-технические показатели для различных типов стеклопакетов](#)
- [Основные физические свойства древесины различных пород](#)
- [Допустимые габариты конструкций, попадающие под гарантию производителя](#)
- [Сечение оконного блока](#)
- [Сечение входной двери](#)

Основные физико-технические показатели для различных типов стеклопакетов

Тип стеклопакета	Коэффициент сопротивления теплопередачи R, кв.м. С/Вт			Шумоизо-ляция, dB	Светопро-пускание Q, %	Вес, кг/м.кв
	Без газа	Аргон	Криптон			
Однокамерные стеклопакеты						
4*16*4	0,37	0,38	0,38	32	77	20
6*16*4	0,37	0,38	0,38	36	75	25
4*16*4i	0,71	0,91	1,00	32	77	20
6*16*4i	0,71	0,91	1,00	36	75	25
Двухкамерные стеклопакеты						
4*10*4*10*4	0,50	0,50	0,63	32	70	29
6*10*4*10*4	0,50	0,50	0,63	37	69	35
4*10*4*10*4i	0,71	0,91	1,00	32	70	30
6*10*4*10*4i	0,71	0,91	1,00	37	69	35
Стеклопакеты с ударопрочным стеклом «триплекс»						
6,38Триплекс*16*4	0,37	0,38	0,38	39	75	27
8,38Триплекс*16*4	0,37	0,38	0,40	39	74	30
8,38Триплекс*16*6	0,37	0,38	0,40	34	74	35
6,38Триплекс*16*4i	0,71	0,91	1,00	39	75	27
8,38Триплекс*16*4i	0,71	0,91	1,00	39	74	30
Стеклопакеты с тонированным стеклом						
4Parsol Grey*16*4	0,37	0,38	0,38	32	35	20
4Parsol Bronze*16*4	0,37	0,38	0,38	32	42	20
4Antelio Bronze*16*4	0,37	0,38	0,38	35	21	23
4Antelio Silver*16*4	0,37	0,38	0,38	36	44	25
4Antelio Clear*16*4	0,37	0,38	0,38	36	34	25